

2K-HaftGrundierung

Die 2K-HaftGrundierung ist ein Reaktionsharz und dient als Haftbrücke, wenn die ROADPLAST® Reparatur-Produkte auf zementösen als auch auf nicht-aufsaugenden Untergründen appliziert werden sollen.



Anwendungsbereiche

- Universalgrundierung
- Haftbrücke für nachfolgende Schichten
- Beschichtung von Metall
- Sanierung von zementösen (glatten) Untergründen
- Beschichtung von verzinkten Oberflächen
- Beschichtung von Keramik (Fliesen)

Vorteile

- Schnelle und einfache Anwendung
- Schnelle Aushärtung (ca. 20 Minuten)
- Dichtet Untergründe ab
- Schafft eine optimale Verbindung für nachfolgende Schichten

Eigenschaften

- Gutes Eindringvermögen
- Gute adhäsive Haftung
- Wasserdicht

Verarbeitung & Untergrundanforderungen

- Verarbeitung mittels Pinsel oder Farbwalze
- Verarbeitungszeit: ca. 5 bis 10 Minuten
- Untergrund muss trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein
- Bodentemperatur: 5° bis 30 °C

Verbrauch

- 1,05 kg je Liter Füllvolumen (kg/dm³)
- Ca. 0,15 kg/m² auf glatten/metallischen Untergründen
- Ca. 0,40 kg/m² auf offenporigen/zementösen Untergründen

Lagerung

- Frostfrei lagern
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Bei Raumtemperaturen von 10 bis 25 °C
- Lagerfähigkeit: mind. 2 Jahre (auch nach dem Öffnen!)

Vorbereitung

Sorgen Sie für einen trockenen, sauberen und möglichst tragfähigen Untergrund. Lose Teile im Untergrund gehören bestmöglich entfernt. Nicht-aufsaugende Oberflächen wie z.B. Metalle, sollten frei von Schmierstoffen und blank sein. Idealerweise sandgestrahlt, geschliffen oder gebürstet werden.

Verarbeitung

Gebinde öffnen, ROADPLAST® PulverHärter hinzugeben und alles gut durchrühren bis sich der Härter vollständig aufgelöst hat. Den Inhalt umgehend auf die zu grundierende Stelle geben und mit einem geeigneten Werkzeug filmbildend verarbeiten und eine Pfützenbildung dabei vermeiden. Nach ca. 20 Minuten Aushärtezeit können im weiteren Schritt die Reparatur-Produkte aufgetragen werden.

Ergänzende Verarbeitungshinweise

Es sollte unbedingt nur die Menge angemischt werden, die auch in kürzester Zeit verarbeitet werden kann. Größere Restmengen können während der Aushärtung im Mischbehältnis zu Rauchbildungen führen.

Mischungsverhältnis und Dosierung

Richtempfehlung: Je Eimer 2K-HaftGrundierung (2,5 kg) wird ein Beutel PulverHärter (0,15 kg) benötigt.



**Sie haben noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns gerne.**
T +43 5574 87340
E office@roadplast.com



Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt und arbeiten Sie mit geeigneter Schutzkleidung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, etc.).